


2694BL

PRISMA 90

Robusto schermo termo-riflettente fitto in bandella.
High density thermo-reflective strong screen in HDPE flat filament.



Rev. 23/10/2017

Rotoli/rolls:

m. 2-3-4-5-6x100

Tolleranza sulle dimensioni: +/-6% Lunghezza; +/-4% (min 5cm) Altezza / Deviation on dimensions: +/-6% Length; +/-4% (min 5cm) Width

Catenelle per pollice / Chains per inch	Maglie x cm / Meshes /cm	Massa areica Unit mass [g/mq]	Trazione / Tensile strength		Copertura alla luce / Light screening factor [%]	Resistenza alla luce / Light resistance [kly]	Rinforzo laterale standard / standard lateral selvages	Rinforzo laterale con asole / Lateral selvages with eyelets
			Long. [N/m]	Transv. [N/m]				
3	3,8	95	3300	7500	57	400	Si/Yes	No
Tolleranza / Deviation		+/-5%	+/-10%		+/-5%	-	-	-

Composizione / Composition: 100% PE HD stabilizzato U.V. / 100% HDPE U.V. stabilized

Materiale termoplastico soggetto a termoretrazione. Dimensioni rilevate all'origine e garantite ad una temperatura di trasporto e stoccaggio massima di 40 gradi / Thermoplastic material subject to shrink. Dimensions detected after production and guaranteed for a maximum temperature of 40°C during transport and storage.

Se non diversamente specificato, il valore espresso in kly indica il livello di irraggiamento globale che provoca una riduzione del 50% della resistenza a trazione. Unless otherwise specified, the value expressed in kly indicates the level of global sun radiation that causes a tensile strength reduction of 50%

Il contatto con agenti chimici come zolfo, cloro, bromo, ferro, rame e derivati può generare una precoce degradazione del polimero. La presenza simultanea di due o più contaminanti amplifica tale effetto. Contact with sulphur, chlorine, bromine, iron, copper and derivatives can cause a premature degradation of the polymer. The presence of two or more of these contaminants amplifies such effect.

I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche tecniche del tessuto sono procedimenti basati sulle normative vigenti o su procedure interne comunque basate sulle normative vigenti. Il confronto con valori ottenuti con procedimenti diversi non può essere ritenuto valido. The values of the technical features of this product are the result of methods based on current standards, or internal methods still based on current standards. Comparisons with values obtained with different laboratory procedures can't be considered valid.

Documento rilasciato solo a scopo informativo, non costituisce parte di garanzia o di contratto con il cliente. Document issued only for your information, it is not a contract or warranty for the customer.